# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-181725

(43) Date of publication of application: 29.06.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/302 H01L 21/205 H05B 3/20

(21)Application number : **02-308759** 

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing:

16.11.1990

(72)Inventor: NOBORI KAZUHIRO


**USHIGOE RYUSUKE** 

# (54) CERAMIC HEATER FOR HEATING SEMICONDUCTOR WAFER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To contrive to improve heat efficiency and to make heat uniform on a wafer heating surface by a method wherein a heat conducting rate of a ceramic substrate on the side of the wafer heating surface is made higher than the heat conducting rate of the ceramic substrate on the side of the back surface.

CONSTITUTION: Gas is supplied from a gas supplying hole 17 to inside a vessel 19 and is discharged from a sucking hole 18. Power is supplied from outside through a cable 8 at a central and end portion of a ceramic heater 1. Also, a flange 15 with a cooling jacket 20 covering an upper surface of a casing 14 is sealed between itself and a side wall of the vessel 19 with an O ring 16, as a result a ceiling surface of the vessel 19 is constituted. Also, a hollow



sheath 10 on the side of a back surface 4 of the ceramic heater 1 is fitted, and a thermopile 13 is accommodated and fixed in a space inside the hollow sheath 10. A heat conducting rate of a ceramic substrate 2A on the side of the wafer heating surface 3 is made higher than the heat conducting rate of a ceramic substrate 2B on the side of the back surface 4. Thus, an attempt is made to improve heat efficiency and make heat uniform on the wafer heating surface.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of

#### ⑫公開特許公報(A) 平4-181725

®Int.Cl.5

庁内整理番号 識別配号

@公開 平成 4年(1992) 6月29日

H 01 L 21/302 21/205 3/20 H 05 B

7353-4M 7739-4M 7103-3K В

356

審査請求 未請求 讃求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

半導体ウエハー加熱用セラミツクスヒーター

頗 平2-308759 20特

平2(1990)11月16日 22出

@発 者 者

明

@発

和 宏 愛知県葉栗郡木曽川町大字黒田字北宿二ノ切66番地の1 愛知県半田市新宮町1丁目106番地 日本碍子新宮アパー

4 越 降 介

ト206号

日本碍子株式会社 の出 顧

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

弁理士 杉村 晩秀 個代 理

外5名

1.発明の名称 半選体ウエハー加熱用セラミッ クスヒーター

### 2.特許請求の範囲

1. セラミックス基盤の内部に抵抗発熱体を埋 設してなり、このセラミックス基盤の一方の 側にウエハー加熱面が設けられ、前配抵抗発 熱体に電気的に接続される端子がウェハー加 熱面以外に埋設されている半導体ウエハー加 熱用セラミックスヒーターであって、

前記ウエハー加熱面側のセラミックス基材 の熱伝導率が、背面側のセラミックス基材の 熱伝導率よりも大きい半導体ウエハー加熱用 セラミックスヒーター。

## 3.発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明は、プラズマCVD、減圧CVD、プラ ズマエッチング、光エッチング装置等に使用され る半導体ウェハー加熱装置に関するものである。

(従来の技術及びその問題点)

スーパークリーン状態を必要とする半導体製造 用装置では、デポジション用ガス、エッチング用 ガス、クリーニング用ガスとして塩素系ガス、弗 素系ガス等の腐食性ガスが使用されている。この ため、ウエハーをこれらの腐食性ガスに接触させ た状態で加熱するための加熱装置として、抵抗発 熱体の表面をステンレススチール、インコネル等 の金属により被覆した従来のヒーターを使用する と、これらのガスの曝露によって、塩化物、酸化 物、弗化物等の粒系数μα の、好ましくないパー ティクルが発生する。

そこでデポジション用ガス等に暗露される容器 の外側に赤外線ランプを設置し、容器外壁に赤外 線透過窓を設け、グラファイト等の耐食性良好な 材質からなる被加熱体に赤外線を放射し、被加熱 体の上面に置かれたウエハーを加熱する、間接加 焦方式のウェハー加熱装置が開発されている。と ころがこの方式のものは、直接加熱式のものに比 較して熱損失が大きいこと、温度上昇に時間がか かること、赤外線透過窓へのCVD膜の付着によ

り赤外線の透過が次第に妨げられ、赤外線透過窓 で熱吸収が生じて窓が加熱すること等の問題があった。

## (発明に至る経過)

上記の問題を解決するため、本発明者等は、新たに円盤状の緻密質セラミックス内に抵抗発熱体を埋散し、このセラミックスヒーターをグラファイトのケースに保持した加熱装置について検討した。その結果この加熱装置は、上述のような問題点を一撮した極めて優れた装置であることが判明した。

前記ウエハー加熱面側のセラミックス基材の熱 伝導率が、背面側のセラミックス基材の熱伝導率 よりも大きい半導体ウエハー加熱用セラミックス ヒーターに係るものである。

### (実施例)

第2 図において、19は半導体製造用熱 C V D に使用される容器、1 はその内部のケース14に取付けられた半導体ウェハー加熱用セラミックスヒーターであり、その大きさは例えば4~8 インチとしてウェハーを設置可能なサイズとしておく。

容器19の内部にはガス供給孔17から熱CVD用のガスが供給され、吸引孔18から真空ボンブにより内部のガスが排出される。セラミックスヒーター1の中央及び端部にはケーブル8を介して外部から電力が供給され、このセラミックスヒーター1を例えば1100で程度に加熱することができる。15はケース14の上面を覆う水冷ジャケット20付の

この一方、ウエハー加熱面と反対側の背面側からケースへの熱の逸げが比較的大きく、ヒーターの熱効率に悪影響を与えるという問題もある。

セラミックス基盤はフランジに固定されている ため、セラミックス基盤の外周部ではフランジへ の伝熱により熱損が生じ、中心部に較べて温度が 低く、熱衝撃により破壊することがあった。また、 端子埋設部は円形の穴が生じているため、キリカ ギ効果により集中的に破壊することがあった。

本発明の課題は、金属ヒーターの場合のような 汚染や、間接加熱方式の場合のような熱効率の悪 化等の問題を生じず、しかもウェハー加熱面の均 熱性を良好にできるような半導体ウェハー加熱用 セラミックスヒーターを提供することである。

本発明は、セラミックス基盤の内部に抵抗発熱体を埋設してなり、このセラミックス基盤の一方の側にウェハー加熱面が設けられ、前記抵抗発熱体に電気的に接続される端子がウェハー加熱面以外に埋設されている半導体ウェハー加熱用セラミックスヒーターであって、

フランジであり、 O リング16により容器19の側壁 との間がシールされ、容器19の天井面を構成して いる。また、セラミックスヒーター1の背面 4 側 に、中空シース10が取り付けられ、この中空シー ス10の内側空間に熱電対13が収容、固定されてい る。

第1図は、第2図において半導体ウエハー加熱 用セラミックスヒーター1付近を拡大して示す断 面図である。

このセラミックスヒーター1は、緻密質セラミックスからなる円盤基体内部に、タングステン系 等の抵抗発熱体5を渦巻状に埋設したものである。

そして、抵抗発熱体 5 の理設箇所を境として、 ウェハー加熱面 3 側のセラミックス基材 2 A の材 7 B と、背面 4 側の基材 2 B の材質とを変える。基材 2 B には、中空シース 10 の先端部分を接合層 9 を テークには、中空シース 10 の先端部で、例えば直方に、円盤状セラミックス ヒーター 1 の中央部及び端部において、例えば直方体の 現状端子 6 を埋設する。この塊状端子 6 は、 図 図 はい耐熱金属線を介して、抵抗発熱体 5 へと電 気的に接続されている。電力供給用のケーブル8の端部には、例えばタングステン、モリブデン等の高融点金属からなる電極棒7が接続され、この電極棒7が現状端子6に対して結合又は接合されている。

٠...

そして、セラミックス基材2Aの熱伝導率をセラミックス基材2Bの熱伝導率よりも大きくした。

こうした半導体ウェハー加熱用セラミックスヒーター1によれば、緻密質セラミックス基材2A、2Bの内部に抵抗発熱体5を埋設してあるので、半導体製造装置内部の汚染や、間接加熱方式の場合における熱効率の悪化の問題を解決できる。

しかも、抵抗発熱体 5 の埋設位置でセラミックス基材の材質を変えたことが重要である。即りまれる一加熱面 3 側のセラミックス基材 2 A の熱伝薬率を基材 2 B のそれよりも高くしたことにより、セラミックスヒーターの径方向への熱伝薬性が良くなり、温度が低下する傾向のあるウェハーカニの周縁部へと向って熱を伝え易いので、ウェスー加熱面の温度勾配を小さくすることができる。

熱面3をクリーニングする際には、真空雰囲気中にクリーニングガスを導入することからヒーター周辺の圧力変化が大きく(例えば10-\*Torrから50 Torr)、従ってクリーニングガスの流入によりヒーターから熱が急激に奪われる。この際、上配のようにセラミックス基材2Aの径方向の熱伝導率を良好にすることにより、径方向へと速やかに伝統することができるので、ヒーター温度の降下から回復までの応答時間を短くできる。

セラミックス基材は、デポジション用ガスの吸着を防止するために級密体である必要があり、吸水率が0.01%以下の材質が好ましい。また機械的応力は加わらないものの、常温から1100でまでの加熱と冷却に耐えることのできる耐熱衝撃性が求められる。これらの点から高温における強度の高いセラミックスである変化珪素焼結体、サイアロン等を用いることが好ましい。

また、半導体製造装置においてはアルカリ土類 金属の侵入を防ぐ必要があり、セラミックス基材 の焼結助剤としてはマグネシウム等のアルカリ土 そして、これと同時に、背面側のセラミックス基材2Bの熱伝導率を相対的に小さくしたことにより、背面 4 個への熱伝導による熱損失を小さくし、供給電力に対する熱効率をその分向上させることができる。

類金属は使用しないことが好ましく、イットリア、 アルミナ、イッテルピウム系が好ましい。

セラミックス基材内部に埋設される抵抗発熱体 5 は、容器内の腐食性雰囲気に曝されないように、 セラミックス基材中に気密に埋設されている必要 がある。更に、抵抗発熱体 5 の材質としては、高 融点であり、しかも窒化珪素との密着性に優れた タングステン、モリブデン、白金等を使用するこ とが適当である。抵抗発熱体としては、線材、確 いシート状等の形態のものが用いられる。

ウェハー加熱面3は平滑面とすることが好ましく、特にウェハー加熱面3にウェハーを直接セットする場合には、平面度を 500μm 以下としてウェハーの裏面へのデポジション用ガスの侵入を防止する必要がある。

なお、膜状の抵抗免熱体を印刷によって形成すると、プレス成形し易く、プレス成形時に膜状の 抵抗免熱体が歪みにくい。従って、製品毎に同一 のパターンを成形によるパラツキ無しに形成でき、 温度分布の差を少なくできる。また、印刷により パターンを形成するので、螺旋状の発熱体にくら べて一層緻密なパターンを形成することが可能で ある。更に、セラミックス基材の外周付近にも膜 状の抵抗発熱体を形成しても、セラミックス基材 に無理な応力がかからないので、クラックが生じ にくい。

いては、アルミニウム量がAQ 20。 に換算して焼結性を損なうことなく5~20重量%以下である窒化珪素を用いると、背面4 側からの熱放散を抑制し易い。その上、窒化珪素焼結体中のアルミニウム量が増加すると、その強度も増大するので、塊状端子6 とセラミックス基材2Bの熱膨張差により生ずる熱応力に充分耐えうる。

この場合において、セラミックス基材2Aを構成する窒化珪素の熱伝導率は0.15cal/ca・sec・で以上であることが好ましい。こうした窒化珪素を製造するためには、アルミニウム量がAQ±0。に換算して 0.3重量%以下の窒化珪素原料を粉砕、混合、成形し、焼成することが好ましく、この粉砕、混合の際、窒化珪素製玉石を使用すると更に好ましい。

さらにまた、窒化珪素には、 $\alpha$ ,  $\beta$ 型の2種類があるが、 $\alpha$ 型は $\beta$ 型に較べ低熱伝導であるため、 $\beta$ 化率が高いほど高熱伝導となり、そのため窒化珪素が $\beta$ -Si<sub>2</sub>N<sub>4</sub> であると好ましい。また、焼結助剤は、 $Y_2O_2$ ,  $Y_2O_2$ , SiC,  $Z_7O_2$  が好ましい。

なお、第1図において、セラミックス基材2Aに耐蝕性に優れた素地を用いれば、ウエハー加熱の3にクリーニングカス(CQFs、NFs)が当ってもこれが腐食され難いので、ヒーター寿命を延近の他ができる。また、上記のような二層構造の後にできることができ、更には明確な境界を設けていた。大学では、無影張率をヒーター厚み方向には、できる。

#### (発明の効果)

本発明に係る半導体ウエハー加熱用セラミックスヒーターによれば、セラミックス基盤の内部に抵抗発熱体を埋設してあるので、半導体製造装置内の汚染や、間接加熱方式の場合における熱効率の悪化の問題を解決できる。

そして、ウェハー加熱面側のセラミックス基材 の熱伝導率を、背面側のセラミックス基材の熱伝 導率よりも大きくしたので、温度が低下する傾向 のあるウェハー加熱面の周縁部へと向って相対的 に伝熱し易い。従って、ウェハー加熱面の温度勾配を小さくすることができる。と同時に、背面側のセラミックス基材の熱伝導率を相対的に小さくしたことにより、背面側への熱伝導による熱損失を小さくでき、ヒーターの熱効率をその分向上させることができる。

## 4.図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例に係る半導体ウエ ハー加熱用セラミックスヒーターを示す断面図、 第2図は、第1図のヒーターを半導体製造装置 に取り付けた状態を示す概略断面図である。

1 …半導体ウエハー加熱用セラミックスヒーター 2A…ウエハー加熱面倒のセラミックス基材

2B…背面側のセラミックス基材

3…ウエハー加熱面

4 …背面

5 …抵抗発熱休

6 … 高融点金属からなる塊状端子


7 … 電極

8 …ケーブル

13…熟電対

14…ケース

第1 図



第 2 図

